



FUSE HMP

	Zug Thermoset	Biegung Thermoset
Modul [GPA]	27,2	34,9
Festigkeit [MPa]	243	380
Dehnung [%]	1,5	2,5

Die mechanische Prüfung erfolgte auf der Grundlage von Probekörpern bestehend aus 60 % FUSE UD-Tape und 40 % Epoxyd Matrix.

100% biobasiert, effiziente Verarbeitung,
hohe Flexibilität im Flächengewicht zwischen 120 und 250g/m².